

材料物性表

名称：PC/ABS T45NC

技术指标

物理性能	条件	单位	测试标准	数据
熔融流动指数	260℃ ;5kg	cm ³ /10 min	ISO 1133	12
收缩率	260℃/ MT80℃	%	ISO 2577	0.55-0.75
Izod 缺口冲击强度	23℃	kJ/m ²	ISO 180-A	30
抗拉模量	1 mm/min	MPa	ISO 527-1, -2	2100
热变形温度	1.80MPa	℃	ISO 75-1, -2	95
热变形温度	0.45MPa	℃	ISO 75-1, -2	112
维卡软化温度	50N;50℃/h	℃	ISO 306	110
维卡软化温度	50N;120℃/h	℃	ISO 306	112
防火等级	0.85 mm	Class	UL-94	HB

注：上述数据为试验典型值，仅供参考，不作为正式质保承诺